



BOIS DE CHARPENTE PIN

Essences :

- ✓ Pin maritime – Pin sylvestre

Provenance :

- ✓ Bretagne et Régions limitrophes

Qualité :

- ✓ ST III [C18]

Sections normalisées :

- ✓ 225 x 75 – 200 x 75 – 175 x 63 – 150 x 50
- Autres sections sur demande par paquet complet

Longueurs :

- ✓ 3.00 à 7.50 m

Traitement :

- ✓ Anti-bleu
- ✓ Fongicide & Insecticide [classe II sur demande]
- ✓ Autoclave [classe III sur demande]
- ✓ Autoclave [classe IV sur demande]
- ✓

Humidité :

- ✓ Frais de sciage
- Ou
- ✓ Secs séchoirs

Conditionnement :

- ✓ Bois lattés
- ✓ Coupés d'équerre [paquet complet]



1973-CPD-133

CE	HAMON	12 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>
1973-CPD-133	28 rue de Penthièvre - BP 48 - 22230 MERDRIGNAC Tél. 02 96 28 41 19 - Fax 02 96 28 45 80	13 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>
Code essence :	EN 14081-1 + A1	14 <input checked="" type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> LADQ [Mélange]	Bois de Structure	Résistance :	
<input type="checkbox"/> PSMN [Douglas]	Frame de sciage	C18 (STB) <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> WPCA [Sapin/Épicéa]	Normes de classement :	C24 (STB) <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> WPMP [Pin]	EN 250 + NF 55-001-1	C30 (ST) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> PCST [Épicéa italique]	Réaction au feu : D-s2, D0	C27 (ST) pour les Mélange <input type="checkbox"/>	
	Classe de durabilité : NPO		
	<input type="checkbox"/> Bois traité PT	<input checked="" type="checkbox"/> Bois non traité	
<small>Traitement : Si les caractéristiques du produit de traitement demandées dans la EN 13228 sont présentes en annexe à la facture.</small>			