



BOIS DE CHARPENTE EPICEA DE SITKA

Essences :

- ✓ Epicéa de Sitka

Provenance :

- ✓ Bretagne

Qualité :

- ✓ ST III [C18]

Sections normalisées :

- ✓ 225 x 75 – 200 x 75 – 175 x 63 – 150 x 50
Autres sections sur demande par paquet complet

Longueurs :

- ✓ 3.00 à 7.50 m

Traitement :

- ✓ Non traité
- ✓ Fongicide & Insecticide [classe II sur demande]
- ✓ Autoclave [classe III sur demande]
- ✓ Autoclave [classe IV sur demande]

Humidité :

- ✓ Frais de sciage
- Ou
- ✓ Secs séchoirs

Conditionnement :

- ✓ Bois lattés
- ✓ Coupés d'équerre [paquet complet]



CE	HAMON	12 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>
1973-CPD-133	28 rue de Penthièvre - B.P. 48 - 22230 MERDRIGNAC Tél. 02 96 28 41 19 - Fax 02 96 28 45 80	13 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>
		14 <input checked="" type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
Code essence :	EN 14081-1 + A1	Résistance :	
<input type="checkbox"/> LADC (Mélèze)	Bois de Structure	C18 (STB) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> PSMN (Douglas)	Frais de sciage	C24 (STB) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> WPCA (Sapin/Epicéa)	Normes de classement :	C30 (STB) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> WPNP (Pins)	EN 1336 + NF D152-001-1	C27 (STI pour les Mélèzes) <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> PCST (Epicéa sitka)	Réaction au feu : D-s2, -d0		
	Classe de durabilité : NFD		
	<input type="checkbox"/> Bois traité PT	<input checked="" type="checkbox"/> Bois non traité	
Traitement : (Les caractéristiques du produit de traitement demandées dans la EN 13228 sont présentes en annexe à la facture.)			